



# Film distaccante

SORVOLANDO COMPOSITI

## Scheda tecnica

### HT 400

PROPRIETA'		Nominale	Normativa
Peso specifico	g/cm <sup>3</sup>	2,16-2,19	ASTM D792
Spessore	micron	25	ASTM D4894
Durezza	shore D	55-61	ASTM D2240
Resistenza a trazione	N/mm <sup>2</sup>	> 30	ASTM D4894
Allungamento a rottura	%	> 400	ASTM D4894
Coefficiente di attrito dinamico		0,06	ASTM D1894
Temperatura di esercizio	° C	-200/ + 260	
Coefficiente dilatazione termica	10 <sup>-5</sup> /°C	12	ASTM D696
Rigidità dielettrica in aria	KV/mm	>80	ASTM D149
Resistività di volume	Ω x cm	10 <sup>18</sup>	ASTM D256
Resistività di superficie	Ω	10 <sup>18</sup>	ASTM D256

Film distaccante non perforato per alte temperature.

### Sorvolando s.n.c.

Via Caduti del Lavoro 1146010 Levata di Curtatone – MN – Italia

Tel +39 0376 47244 Fax +39 0376 47244

[www.sorvolandocompositi.it](http://www.sorvolandocompositi.it)